

KREISEL GRES MULTI 105 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22341**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą elastycznością i przyczepnością. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości $<0,5\%$ (zwłaszcza gresu porcelanowego), zarówno do podłoża sztywnych, jak i odkształcalnych, dobrze lub słabo przyczepnych, wewnątrz i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych na zewnątrz budynków, w tym także na tarasach i balkonach (o spadku $>2\%$). Może być także używana do mocowania pozostałych rodzajów płytek (glazury, terakoty, klinkieru). Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny z płytek ceramicznych, wewnętrzne asfalty lane, wiórowe płyty ściennie, powierzchnie pokryte płynną folią lub zaprawami uszczelniającymi. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące. Gęstość objętościowa: ok. $1,60 \text{ g/cm}^3$ Typ i klasa zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C1T Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: $0,5 \text{ MPa}$ Spływ: $0,5 \text{ mm}$ Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: $0,0002\%$ **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008