

**KREISEL AKRYTYNK 010 I GRUPA 25KG (33SZT/PALETA)****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22419**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY** Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej, z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Charakteryzuje się dużą przyczepnością i elastycznością, trwałością barwy, wysoką odpornością na uderzenia, szorowanie, a także łatwością wykonywania wyprawy. **PRZEZNACZENIE** Masa przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego (natryskowego, przy strukturach typu baranek) wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na podłożach betonowych, mineralnych tynkach podkładowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemie ociepleń ścian zewnętrznych budynków TURBO-S firmy KREISEL. AKRYTYNK 010 nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych możliwe jest uzyskanie faktury drapanej (korni-kowej, rowkowej, rozproszonej w zależności od sposobu zacierania) lub faktury ziarnistej (baranek). Stosowania tynku akrylowego nie zaleca się w przypadku ocieplania ścian przy użyciu twardych płyt z wełny mineralnej, a także w przypadku wykonywania wypraw na ścianach niewyschniętych, zawierających dużą ilość wilgoci technologicznej (np. wykonanych ze świeżego betonu komórkowego).

**DANE TECHNICZNE** Skład: wodna dyspersja polimeru akrylowego, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące, pigmenty Gęstość objętościowa: ok. 1,90 g/cm<sup>3</sup> Przyczepność do podłoża: 0,6 MPa Opór dyfuzyjny względny (niezacieranej warstwy o grubości 3 mm): 0,4 m Wodochłonność po 10 h: 590 g/m<sup>2</sup> **PARAMETRY** Opakowania: Wiadra 25 kg na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: ETA-07/0192