

KREISEL DYSPERBIT 830 20KG (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22285**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Dyspersja wodna asfaltów modyfikowanych kauczukiem syntetycznym do stosowania na suche i wilgotne podłoża. Dzięki właściwościom tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o dowolnych spadkach, powłoka nie spływa z pionowej powierzchni nawet przy wysokiej temperaturze, w temperaturze niskiej zachowuje swoją elastyczność. Jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, wodę, słabe kwasy i zasady, na działanie substancji agresywnych, zawartych w ziemi. Masę Dysperbit można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem. Posiada atest do stosowania na zewnątrz budynków oraz pod piwnice, garaże balkony, tarasy. Powłoka jest bardzo odporna na uszkodzenia mechaniczne, jest elastyczna również w temperaturach ujemnych, nie wykazuje tendencji do spływania z pionowej ściany w temp. +1200C. **PRZEZNACZENIE** Renowacja i konserwacja pokryć dachowych, wykonywanie bezspoinowych pokryć dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi, wykonywanie podposadzkowych izolacji przeciwwilgociowych piwnic, garaży, tarasów, balkonów oraz do zabezpieczania przed wilgocią podziemnych części budowli, tj. ław, fundamentów, itp. Gruntowanie stropów na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych, garażach w rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1 : 2. Stosować na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE Barwa: czarna Pozostałość suchej masy: 50% Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +30°C Grubość pojedynczej warstwy: 1mm Ilość warstw: 2-4 Czas schnięcia: ok.6 godzin Zużycie: 0,8 - 1,2 kg/warstwę **PARAMETRY** Opakowania: Wiaderka 10 i 20kg Przechowywanie: W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchych pomieszczeniach (o temperaturze od +50C do +300C). Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem. Ostrzeżenie: Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Dokument odniesienia: PN-B 24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa