

KREISEL MULTI 102 10KG (96SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22336**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa do mocowania płytek ceramicznych, przygotowana fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiw, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę klejącą do nakładania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna.

PRZEZNACZENIE Zaprawa przeznaczona jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych o nasiąkliwości > 3% (glazury i terakoty) do sztywnych, nieodkształcalnych, dobrze przyczepnych podłoży wewnątrz i w przypadku stosowania płytek mrozoodpornych - na zewnątrz budynków, w miejscach nie narażonych na znaczące odkształcenia wykładziny na skutek zmian temperatury. Podłożami mogą być: betony zwykłe, betony na kruszywie lekkim, betony komórkowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, nośne tynki wapienne, tynki gipsowe i jastrychy cementowe. Zaprawy tej nie należy stosować do układania płytek na jastrychach anhydrytowych, jastrychach anhydrytowych i cementowych z ogrzewaniem podłogowym, a także do przyklejania płytek gresowych.

DANE TECHNICZNE Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość objętościowa: ok. 1,65 g/cm (3) Typ i klasa zaprawy wg PN-EN 12004:2008: C1T Przyczepność po 28 dniach do normatywnego podłoża betonowego: 0,50 MPa Spływ: 0,5 mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002 %

PARAMETRY Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Worki 10 kg na paletach po 96 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nie uszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 12004:2008