

KREISEL MURLEP B 126 ZAPRAWA MURARSKA 25KG (48SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22384**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYBiała zaprawa murarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki cementu, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę do murowania cienkowarstwowego. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Zapobiega powstawaniu mostków termicznych w miejscach spoin między elementami muru. **PRZEZNACZENIE**Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych murów łączonych na ciekłą spoinę takich wykonywanych z takich elementów jak bloczki z betonu komórkowego (gazobetonu) oraz bloczki wapienno - piaszkowe (silikatowych). Może być ponadto stosowana wewnątrz budynku do wyrównywania i wygładzania powierzchni ścian wykonanych z tych bloczków. **DANE TECHNICZNE**Skład: biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,44 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok.1,30 g/cm(3) Przyczepność do podłoża: zniszczenie w podłożu Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: M5 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 3 MPa Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 0,12 kg/m^(2)min Przepuszczalność pary wodnej ? (wartość tabelaryczna): 5/20 Wytrzymałość spoiny (wartość tabelaryczna): 0,30 MPa Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/(m*K) Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: 0-0,5 mm Zawartość chlorków: 0,01% **CIPARAMETRY** Opakowania: Worki 25kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-2:2010