

KREISEL OBRZUTKA RENOWACYJNA 910 30KG (42SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22329**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Obrzutka Renowacyjna 910 to fabrycznie przygotowana mieszanka spoiw hydraulicznych, wypełniaczy mineralnych o zrównoważonym uziarnieniu oraz specjalistycznych dodatków modyfikujących. Charakteryzuje się łatwą urabialnością, oraz wysoką przyczepnością do zawilgoconych i zasolonych podłoży. Po stwardnieniu wodo - i mrozoodporna. Nie ogranicza paroprzepuszczalności. Produkt zgodny jest z wytycznymi WTA.

PRZEZNACZENIE Obrzutka Renowacyjna 910 przeznaczona jest do przygotowania podłoża w systemie tynków renowacyjnych KREISEL, w miejscach obciążonych działaniem soli oraz wilgoci. Produkt szczególnie polecany do renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych. Nadaje się zarówno do nakładania agregatem tynkarskim oraz ręcznie. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,80 g/cm³ Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,60 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kategoria CSIV Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 2 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,5 MPa; FP: A Skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1% Odporność na działanie soli rozpuszczalnych w wodzie: Penetracja wody po badaniu absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody: > 5mm Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: 0,3kg/m²min0,5 **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 42 sztuki. Przechowywanie: Do 9 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska."