

KREISEL ZAPRAWA TYNKARSKA POZTYNK 560 25KG (48SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22396**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do wykonywania tradycyjnych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się do wykonywania tradycyjnego narzutu tynkowego lub tynku podkładowego nakładanego na odpowiednio przygotowane podłoże. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, betonowych, z elementów z betonów lekkich, a także po zastosowaniu mat trzcinowych lub siatek stalowych, elementy drewniane, płyty wiórowo-cementowe itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,95 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,75 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: klasa C25 Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W0 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 21/24 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): <1,17 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: 0-1,25mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010