

KREISEL POZTYNK SZ DR 061 III GRUPA 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22411**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYSzlachetna, mineralna zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych i domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy dobrze urabialną masę tynkarską do wykonywania wypraw pocienionych. Po stwardnieniu woda i mrozoodporna, o dużej paroprzepuszczalności, przyczepności i odporności na czynniki atmosferyczne. Tynk spełnia wymogi z zakresu higieny radiacyjnej. **PRZEZNACZENIE**Zaprawa przeznaczona jest do ręcznego wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na równych i stabilnych mineralnych tynkach podkładowych, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków TURBO i TURBO-W firmy KREISEL. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych zaprawa umożliwia uzyskanie faktury drapanej (kornikowej, rowkowej, rozproszonej w zależności od sposobu zacierania) 1,0; 2,0; 3,0mm lub faktury baranka (ziarnistej) 1,0; 1,5; 2,0; 3,0mm. **DANE TECHNICZNE**Skład: spoiwa mineralne, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące, pigmenty Gęstość objętościowa: ok. 1,70 g/cm(3) Opór dyfuzyjny względny (niezacieranej warstwy o grubości 3 mm): 0,04 m **PARAMETRY**Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych Dokument odniesienia: ETA-07/0118 oraz ETA-07/0192 Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej: HR/B/20/2008 i HR/B/21/2008