

KREISEL RENOGRUNT 412 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22295**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy i domieszek modyfikujących, nie zawierająca kazeiny. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną, szybko twardniejącą, łatwo rozprowadzającą się masę. Po związaniu nie wykazuje skurczu. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Stosowana w celu: usunięcia defektów kształtów podkładów podłogowych, wyrównania poziomów i usunięcia nadmiernej chropowatości powierzchni. Umożliwia wchodzenie już po 2 godzinach od wylania **PRZEZNACZENIE** Masa przeznaczona do ręcznego wykonywania warstwy wyrównująco-wygładzającej na podkładach podłogowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana do wyrównywania powierzchni zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg i innych elementów (np. wydeptanych stopni schodów wewnętrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szpitale, ośrodki zdrowia, przedszkola, żłobki, itp. Nadaje się do układania na sztywnych i nośnych podkładach i jastrychach cementowych, betonowych itp. Szybkie wiązanie umożliwia przyspieszenie wykonywania prac.

DANE TECHNICZNE Dane techniczne: Skład: cement portlandzki, cement glinowy, wapno hydratyzowane wypełniacze mineralne, spoiwo polimerowe, domieszki uszlachetniające Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 g/cm³ Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 30 MPa Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 5 MPa Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C30-F5 Uziarnienie: 0,5 mm Środki gruntujące: GRUNTOLIT 300, GRUNTOLIT-W 301 - w zależności od rodzaju podłoża Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +25°C Proporcje mieszania z wodą: ok. 5,0l na 25kg suchej mieszanki Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 20 minut (przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza ok. 60%) **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk. Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania."