

KREISEL RENOGRUNT 411 25KG (48SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22294**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka spoiw mineralnych, wypełniaczy i domieszek modyfikujących, niezawierająca kazeiny. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną, łatwo rozprowadzającą się masę. Zawiera włókna zbrojące polepszające właściwości techniczne wyrobu. Charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi. Stosowana do usuwania defektów kształtu podkładów podłogowych, wyrównywania poziomów lub usuwania nadmiernej chropowatości powierzchni. Doskonale nadaje się do wyrównywania podkładów podłóg ogrzewanych. **PRZEZNACZENIE** Przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wykonywania warstwy wyrównująco-wygładzającej na podkładach podłogowych pod posadzki wewnętrzne pomieszczeń. Znajduje zastosowanie zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg i innych elementów (np. wydeptanych stopni schodów wewnętrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej, takich jak: szpitale, ośrodki zdrowia, przedszkola, żłobki itp. Nadaje się do układania na sztywnych i nośnych podkładach cementowych, betonowych, anhydrytowych, a także na podłożach ceramicznych, z kamienia naturalnego i sztucznego. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, cement glinowy, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa: ok. 1,30 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 30 MPa Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 7 MPa Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CT-C30-F7 Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002 % **PARAMETRY** Opakowania: Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003