

KREISEL SILIKATYNK 020 II GRUPA 25KG (33SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22428**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Masa tynkarska do wykonywania wypraw pocienionych, gotowa do stosowania, produkowana na bazie szkła wodnego potasowego i wodnej dyspersji żywicy akrylowej, z wypełniaczami mineralnymi, środkami hydrofobizującymi, domieszkami modyfikującymi i pigmentami. Nie zawiera amoniaku i rozpuszczalników organicznych. Po stwardnieniu woda i mrozoodporna. Charakteryzuje się bardzo dużą paroprzepuszczalnością, przyczepnością, trwałością, odpornością na czynniki atmosferyczne oraz zabrudzenia. **PRZEZNACZENIE** Masa przeznaczona jest do ręcznego lub maszynowego (natryskowego, przy strukturach typu baranek) wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na równych i stabilnych mineralnych tynkach podkładowych (tradycyjnych, lekkich, termoizolacyjnych), podłożach betonowych oraz na warstwie zbrojonej w systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków TURBO-SA i TURBO-WSA firmy KREISEL. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. W zależności od zawartości wypełniaczy mineralnych możliwe jest uzyskanie faktury drapanej (kornikowej, rowkowej, rozproszonej w zależności od sposobu zacierania) lub faktury baranka (ziarnistej). **DANE TECHNICZNE** Skład: szkło wodne potasowe, dyspersja polimerów akrylowych, wypełniacze mineralne, pigmenty, emulsja silikonowa, środki pomocnicze Gęstość objętościowa: ok. 1,85 g/cm³ Opór dyfuzyjny względny (niezacieranej warstwy o grubości 3 mm): 0,12 m Wodochłonność po 10 h: 420 g/m² **PARAMETRY** Opakowania: Wiadra 25 kg na paletach po 33 sztuki. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C. Dokument odniesienia: ETA-07/0118 oraz ETA-07/0192