

KREISEL STYRBIT 2000 832 9KG (55SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22288**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Wysokomodyfikowana masa bitumiczno-kauczukowa w postaci pasty o doskonałej przyczepności do betonu, ścian murowanych, drewna, płyt gipsowo - kartonowych itp. Dzięki własnościom tiksotropowym daje się nanosić na podłoża o skomplikowanych kształtach, dowolnych spadkach, powłoka nie spływa z pionowej powierzchni. Powłoka powstała po wyschnięciu jest zwarta, szczelna i wyjątkowo elastoplastyczna, pozwala na niwelowanie pęknięć podłoża do 5mm. Jest bezpieczna w stosowaniu, nie zawiera rozcieńczalników organicznych. Masę Styrbit 2000 można stosować w bezpośredniej styczności ze styropianem. Można stosować na zewnątrz budynków oraz pod piwnice, garaże, balkony, tarasy itp. **PRZEZNACZENIE** jako hydroizolacja podposadzkowa tarasów, balkonów, piwnic, garaży, powierzchni o kształtach nieregularnych, a także do wykonywania trwale elastycznych hydroizolacji przeciwwodnych podziemnych części budowli (ław fundamentowych, fundamentów itp.). Przyklejanie płyt styropianowych i ekstrudowanych do podłoża.

DANE TECHNICZNE Barwa: czarna Pozostałość suchej masy: ok. 60% Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5°C do +30°C Grubość warstwy: do 2,0mm Ilość warstw: 2-4 Czas schnięcia: 3 - 5 dni jako hydroizolacji; do 14 dni przy użyciu jako kleju Zużycie: hydroizolacje - około 1,2kg/m²/mm grubości warstwy; klejenie styropianu - 0,8 - 2kg/m² (punktowo) **PARAMETRY** Opakowania: Wiaderko 9 i 18kg Przechowywanie: W oryginalnych, nieuszkodzonych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, suchych pomieszczeniach (o temperaturze od +5°C do +30°C). Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy chronić przed mrozem. Ostrzeżenie: Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu. Dokument odniesienia: PN-B 24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa