

KREISEL TYNK MASZYNOWY 502 L 30KG (40SZT/PALETA)**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **22399**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich perlitu) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe, dodatkowo hydrofobizowana. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Nadaje się do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny itp.). **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest szczególnie do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania wielowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne (w tym perlit), domieszki. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,50 g/cm(3) Gęstość objętościowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,20 g/cm(3) Zawartość powietrza: ok. 29% Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS II Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,4 MPa; FP: B Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W0 Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 7,8 Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: do 1,25mm Zawartość rozpuszczalnego chromu VI: 0,0002% **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 40 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010