

KREISEL TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 511 L 30KG (40SZT/PALETA)



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **22400**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Uniwersalna drobnoziarnista biała zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiw mineralnych, wypełniaczy mineralnych (w tym lekkich perlitu) i domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dobrej urabialności i dużej przyczepności do podłoża. Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Tynk spełnia wymogi z zakresu higieny radiacyjnej. **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do mechanicznego lub ręcznego wykonywania gładkich, jednowarstwowych wypraw tynkarskich, bezpośrednio na ścianach murowanych z bloczków YTONG, HEBEL itp. z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych oraz na podłożach betonowych. Nadaje się również jako podkład pod tynki szlachetne i farby. **DANE TECHNICZNE** Skład: wapno hydratyzowane, biały cement portlandzki, wypełniacze mineralne (w tym perlit), domieszki Gęstość objętościowa świeżej zaprawy: ok. 1,50 g/cm(3) Gęstość nasypowa stwardniałej zaprawy: ok. 1,25 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: kat. CS III Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 1,0 MPa Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,45 MPa; FP: B Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia po cyklach sezonowania: 0,45 MPa; FP: B Zawartość powietrza: ok. 27% Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: kategoria W2 Przepuszczalność pary wodnej po cyklach sezonowania na podłożu betonowym: 1 ml/cm2 po 48 godzinach Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : 21 Współczynnik przewodzenia ciepła ? (wartość tabelaryczna): < 0,47 W/m*K Reakcja na ogień: Klasa A1 Uziarnienie: do 0,5 mm **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 40 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej: HR/B/22/2008