

KREISEL TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 561 30KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **18871**Producent : **KREISEL**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Zaprawa tynkarska w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego, wypełniaczy mineralnych, domieszek poprawiających właściwości użytkowe. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę tynkarską o bardzo dużej przyczepności do podłoża. Po stwardnieniu wodoodporna. Przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, także w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności względnej (łazienki, natryski, sauny, itp.). **PRZEZNACZENIE** Zaprawa przeznaczona jest do maszynowego lub ewentualnie ręcznego wykonywania tradycyjnych jedno i wielowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz budynków. Nadaje się także do wykonywania tynków podkładowych pod tynki szlachetne. Podłożami mogą być ściany i stropy betonowe, z elementów ceramicznych, wapienno-piaskowych, z elementów z betonów lekkich, itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: cement portlandzki, wapno hydratyzowane, wypełniacze mineralne, domieszki. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: klasa CS II. Przyczepność do podłoża i symbol modelu pęknięcia: 0,2 MPa; FP: B. Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym: klasa W0. Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 7,3. Współczynnik przewodzenia ciepła λ (wartość tabelaryczna): $< 0,67 \text{ W/m}\cdot\text{K}$. Reakcja na ogień: Klasa A1. Uziarnienie: ok. 0,6 mm. Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od $+5^\circ\text{C}$ do $+25^\circ\text{C}$. Proporcja mieszania z wodą: ok. 7,2 l wody na 30 kg suchej mieszanki. Czas przydatności do użycia po zarobieniu wodą: ok. 3 godziny w temperaturze $+20^\circ\text{C}$; ok. 1 godzina w temperaturze powyżej $+25^\circ\text{C}$. Maksymalna długość węży przy przepompowywaniu tynku: 10 m. **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30 kg na paletach po 36 sztuk. Przechowywanie: Do 12 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska."