

KREISEL WYLEWKA ANHYDRYTOWA CIENKOWARSTWOWA 401 30KG



Cena :

Chwilowy brak ceny

Nr katalogowy : **20668**

Producent : **KREISEL**

Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Przygotowana fabrycznie sucha mieszanka zawierająca jako spoiwo bezwodny siarczan wapnia (anhydryt), aktywatory, wypełniacze i domieszki modyfikujące. Po zarobieniu z wodą tworzy jednorodną masę, samopoziomującą się po wylaniu na podłoże. Po związaniu bezskurczowa. Charakteryzuje się wysokimi wytrzymałościami mechanicznymi. Jest produktem łatwym i wygodnym w użyciu pozwalającym w krótkim czasie wykonać równy i gładki podkład podłogowy. Doskonale nadaje się do systemów z ogrzewaniem podłogowym. Do stosowania wewnątrz budynków. **PRZEZNACZENIE** Masa przeznaczona do ręcznego lub mechanicznego wykonywania warstwy wyrównująco-wygładzającej na podkładach podłogowych wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana do wyrównywania powierzchni zarówno w przypadku nowych, jak i modernizowanych podłóg i innych elementów (np. wydeptanych stopni schodów wewnętrznych) w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej takich jak: szpitale, ośrodki zdrowia, przedszkola, żłobki, itp. Nadaje się do układania na sztywnych i nośnych podkładach anhydrytowych, cementowych i betonowych, itp. **DANE TECHNICZNE** Skład: bezwodny siarczan wapnia, wypełniacze mineralne, domieszki modyfikujące Gęstość nasypowa: ok. 1,5 g/cm(3) Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 30 MPa Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach: 5 MPa Wartość pH: > 7 Klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003: EN 13813 CA-C30-F5 Środek gruntujący: GRUNTOLIT-K 311, GRUNTOLIT-SK 313 Temperatura stosowania (powietrza, podłoża, materiałów): od +5^(o)C do + 25^(o)C Minimalna grubość warstwy: 2 mm Maksymalna grubość warstwy: 20 mm Układanie okładzin: po 7 dniach schnięcia (w temperaturze otoczenia 20OC) Możliwość wchodzenia: po ok. 12 godzinach **PARAMETRY** Opakowania: Worki 30kg na paletach po 42 sztuki. Przechowywanie: Do 6 miesięcy od daty produkcji, w miejscach suchych i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. Dokument odniesienia: PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania.