

**LAFARGE CEMENT STANDARD 25KG****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **20011**Producent : **LAFARGE**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

**OPIS OGÓLNY**Cement uniwersalny o podwyższonej urabialności i przyczepności do podłoża, doskonały do prac ogólnobudowlanych. Standard to cement portlandzki wieloskładnikowy - CEM II/ B-M (V-LL) 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego i kamienia wapiennego - zakład Małogoszcz" lub cement portlandzki popiołowy - CEM II/B-V 32,5 R z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego - zakład Kujawy".**ZASTOSOWANIE**Produkt ten znakomicie nadaje się do większości prac budowlanych, w tym wytwarzania betonu zwykłego, przygotowywania typowych zapraw murarskich i tynkarskich, produkcji drobnych prefabrykatów czy stabilizacji gruntu i podbudowy konstrukcji nośnych za pomocą betonu chudego. Standard zapewnia optymalny czas zachowania właściwości roboczych mieszanki, w tym znakomitej plastyczności i urabialności, a także podwyższonej przyczepności do podłoża, która ogranicza straty materiałowe. Zastosowanie produktu do przygotowywania zapraw ogranicza konieczność dodawania do nich wapna hydratyzowanego. Na estetykę i trwałość konstrukcji lub elementów wykonanych na bazie cementu Standard wpływa również obniżone ryzyko występowania wykwitów węglanowych oraz niski skurcz betonu. Przy dozowaniu zgodnym z normami cement może być stosowany w warunkach braku zagrożenia agresją środowiska lub korozją albo w sytuacji ryzyka korozji spowodowanej karbonatyzacją.**ZUŻYCI**Powierzchnia właściwa 4 100 cm(2)/g Początek czasu wiązania 200 min Koniec czasu wiązania 250 min 2-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1 17,0 MPa 28-dniowa wytrzymałość na ściskanie oznaczona zgodnie z PN-EN 196-1 38,0 MPa Gęstość właściwa 2,85 g/cm(3) Wodozadržność 27% Zawartość siarczanów SO3 2,5% Zawartość chlorków Cl- 0,04% Zawartość alkaliów (eq Na2O) 1%