

**SOLBET ZAPRAWA TYNKARSKA TRANZYT S BARANEK 25KG****Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **26732**Producent : **SOLBET**Dostępność : **Zapytaj w Sklepie**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYSzlachetna zaprawa tynkarska Terazt S Baranek przeznaczona jest do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw elewacyjnych na warstwach zbrojonych w systemie SOLBET TERMO. Zaprawą można również wykonywać wyprawy tynkarskie na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach, podłożach gipsowych oraz na płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych itp. Zaprawa znakomicie nadaje się do malowania różnego typu atestowanymi farbami zewnętrznymi i wewnętrznymi. **WŁAŚCIWOŚCI**Proporcje suchej mieszanki do wody ok. 0,17÷0,21 l wody na 1 kg zaprawy Gotowość zaprawy do pracy po 10 min Wykonywanie robót na ścianie w temperaturze +5°C ÷ +25°C Odporność na temperatury -30°C ÷ +60°C Czas zużycia 1,5 godziny Zużycie masy tynkarskiej 2,5 -3,0 kg/m² dla ziarna 1,5 mm; 3,0 -3,5 kg/m² dla ziarna 2,0 mm; Przechowywanie 12 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach (zalecane przechowywanie na paletach). Chronić przed wilgocią podczas transportu oraz składowania.