

KNAUF GOLDBAND 30KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **6698**Producent : **KNAUF**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNY Goldband-Fertigmörtel jest tynkiem wewnętrznym, przeznaczonym do nakładania ręcznego jednowarstwowego, przydatnym do każdego rodzaju chropowatego podłoża, bądź solidnie utwardzonej obrzutki w dowolnego rodzaju budynkach, z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do mokrych procesów produkcyjnych. Zaprawa może być stosowana na wszelkich podłożach przeznaczonych do tynkowania, głównie na murach, ścianach z betonu, różnego rodzaju stropach, po uprzednim nałożeniu materiału Knauf-Betokontakt 90. Goldband-Fertigmörtel charakteryzuje się: - łatwością rozrabiania (produkt sporządzony fabrycznie, wystarczy go wsypać do wody i wymieszać), jednowarstwowe układanie, - wysoką wydajnością, - łatwością wygładzania, - możliwością nakładania w jednej warstwie, - możliwością tynkowania ręcznego, - długim czasem przerobu, - równomiernym twardnieniem, - odpornością na uderzenia i nacisk, - przepuszczalnością pary wodnej (oddychaniem).

WŁAŚCIWOŚCI Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) Ciężar nasypowy: 780 kg/m³ Uziarnienie: do 1,2 mm Wydajność: 100 kg = 120 l zaprawy Zużycie: 0,85 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 7 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 6,0 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: 3,0 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,6 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 980 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 5 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,25 W/mK