

KNAUF TYNK MASZYNOWY MP75L 30KG**Cena :****Chwilowy brak ceny**Nr katalogowy : **5369**Producent : **KNAUF**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **brak w magazynie**Średnia ocena : **brak recenzji**

OPIS OGÓLNYTynk gipsowy Knauf MP 75 jest wymieszana fabrycznie, suchą zaprawą gipsową na bazie gipsu tynkarskiego ze specjalnymi lekkimi dodatkami. Jego zalety to: - wysoka elastyczność, - jednowarstwowe układanie, - wysoka wydajność robót, - niski ciężar zaprawy, - wydajność materiału, - łatwość rozprowadzania i zacierania, - dobra stabilność, - wysoka zdolność czasowego zatrzymywania wody - możliwość wbijania gwoździ, - regulacja klimatu pomieszczenia, - możliwość nadawania struktury powierzchni, - przepuszczalność pary wodnej (oddychanie), - niepalność, klasa reakcji na ogień A1.

ZASTOSOWANIEBudownictwo mieszkaniowe, hotele, koszary, szpitale, pomieszczenia przeznaczone do pobytu ludzi i pomieszczenia o zwykłej wilgotności powietrza, włącznie z domowymi pomieszczeniami o podwyższonej wilgotności, jak kuchnie i łazienki. MP 75 L nadaje się idealnie do tynkowania powierzchni betonu komórkowego, elementów wapienno-piaskowych, wykonanych z betonu pumeksowego i zwykłego, muru mieszanego lub porowatych elementów ściennych. Wynika to z jego szczególnych właściwości dotyczących nasiąkliwości i dostosowania do cech podłoża.**WŁAŚCIWOŚCI**Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) Ciężar nasypowy: 800 kg/m³ Uziarnienie: do 1,2 mm Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy Zużycie: 0,8 kg na mm i m² Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) Twardość kulkowa: 8,0 N/mm² Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,3 N/mm² Ciężar objętościowy: ok. 1100 kg/m³ Współczynnik oporu dyfuzyjnego : ok. 5 Współczynnik przewodzenia ciepła : 0,28 W/mK